



نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران
۳-۵ آذر، ماه ۱۳۸۳

مطالعه اثرات PTC و NTC در پلی اتیلن پر شده با دوده

حسن اسلامی^۱، جلیل مرشدیان^۱، حسین علی خنکدار^۱، سید حسن جعفری^۲

۱. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی ۱۵۹-۱۴۹۶۵

۲. دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، صندوق پستی ۴۵۶۳-۱۱۳۶۵

H.Eslami@ippi.ac.ir


چکیده

در این پژوهش پلی اتیلن نیمه رسانا با افزودن نوع خاصی از دوده (Carbon Black (CB)) و پخش مناسب آن بداخل پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) بدست آمده است. بطور خاص دو ویژگی مهم این مواد بنام های اثرات PTC (Positive Temperature Coefficient) و NTC (Negative Temperature Coefficient) مورد مطالعه قرار گرفته است. از خصوصیات اصلی مواد PTC این است که مقاومت الکتریکی آن با افزایش دما افزایش می یابد و از خصوصیات مواد NTC این است که مقاومت الکتریکی آنها با افزایش دما کاهش می یابد. اثر مقدار دوده بر مقاومت الکتریکی در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تغییرات مقاومت الکتریکی با دما برای ترکیبات با مقادیر مختلف دوده بررسی شده و اثرات PTC و NTC مورد تحلیل قرار گرفته است. از آنجائی که اثر NTC پدیده نا مطلوبی است برای کاهش اثر NTC با استفاده از دی کیومیل پراکسید (DCP) پلی اتیلن پر شده با دوده شبکه ای شده و اثر مقادیر مختلف DCP برای کاهش NTC مطالعه شده است.

کلمات کلیدی: پلی اتیلن، دوده، اثرات PTC و NTC، مقاومت الکتریکی، دی کیومیل پراکسید

مقدمه

مواد نیمه هادی را می‌توان با مخلوط کردن مواد پلیمری و پرکننده های هادی (Conductive Fillers) بدست آورد این سیستم مواد با هدایت جزئی، اهمیت قابل ملاحظه‌ای در صنعت الکترونیک دارند. نمونه‌ای از این نوع نیمه هادی‌ها، پلی اتیلن پر شده با دوده می‌باشد. پلی اتیلن، پلیمری عایق با خواص خیلی خوب و قیمت ارزان است، پلی اتیلن نیمه رسانا با افزودن نوع خاصی از دوده و پخش مناسب آن بداخل پلی اتیلن بدست می‌آید. پلی اتیلن پر شده با دوده یک کامپوزیت است که مقاومت انتخابی (Resistance Switching) از خود نشان می‌دهد و در صنایع مختلف از جمله صنایع کابل‌سازی، مخابرات، صنایع خودروسازی و بخصوص در صنایع الکترونیک کاربرد فراوان دارد [۱-۳]. همچنین پلی اتیلن پر شده با دوده بعد از شبکه‌ای شدن به دلیل کاربرد زیاد در صنایع الکترونیک از قبیل فیوزها، ترمیستور (Thermistor)، محدود کننده‌های جریان (Current limiters)، محافظ‌های جریان بالا (Over current protectors) و گرم‌کن‌های خود تنظیم (Self-regulating hearts) توجه محققان و صنعتگران بی شماری را به خود جلب کرده است [۴]. از ویژگی های مهم این مواد این است که اثرات PTC و NTC از خود نشان می‌دهند. منظور از اثر PTC این است که بعضی از مواد نیمه هادی وقتی تحت تاثیر حرارت قرار می‌گیرد، با افزایش دما، مقاومت الکتریکی آنها افزایش می‌یابد به این پدیده یعنی افزایش مقاومت الکتریکی بر اثر افزایش دما اثر PTC گویند و موادی که دارای این خصوصیت باشند به مواد PTC معروف می‌باشند. منظور از اثر NTC این است که بعضی از مواد نیمه‌هادی وقتی تحت تاثیر حرارت قرار می‌گیرند با افزایش دما، مقاومت الکتریکی آنها کاهش می‌یابد به این پدیده یعنی کاهش مقاومت الکتریکی بر اثر افزایش دما را اثر NTC گویند. موادی که دارای این خصوصیت باشند به موادی NTC معروف می‌باشند [۵، ۶، ۱]. شکل ۱ منحنی شماتیک اثرات PTC و NTC را نشان می‌دهد [۴].



شکل ۱- منحنی شماتیک اثرات PTC و NTC

وقتی به پلی اتیلن پر شده با دوده حرارت داده می شود با افزایش دما مقاومت الکتریکی آن افزایش می یابد و در حوالی نقطه ذوب پلی اتیلن یک افزایش ناگهانی در مقاومت الکتریکی خواهیم داشت (اثر PTC) و با افزایش دما تا بالاتر از نقطه ذوب مقاومت الکتریکی کاهش می یابد (اثر NTC). بنابراین از خصوصیات مطلوب پلی اتیلن پر شده با دوده داشتن اثرات بالای PTC و مقاومت دمایی اتاق (Room Temperature Resistivity) پائین و از خصوصیات نامطلوب آن وجود اثر NTC بعد از نقطه ذوب می باشد. زیرا در کاربرد این مواد بعنوان قطعات الکترونیکی در اثر افزایش ناگهانی ولتاژ حرارت تولید می شود که این حرارت باعث بالا رفتن مقاومت الکتریکی شده و در نتیجه جریان قطع می گردد ولی اگر این میزان حرارت تولید شده در اثر افزایش ولتاژ زیاد باشد و دمای پلی اتیلن پر شده با دوده به بالاتر از نقطه ذوب پلی اتیلن برسد مقاومت الکتریکی کاهش یافته و جریان دوباره برقرار می شود و در نتیجه کاربرد آن را مختل می کند [۳، ۵، ۷]. یکی از کارهایی که برای کاهش پدیده NTC انجام می گیرد شبکه ای کردن پلی اتیلن می باشد [۴، ۸]. بنابراین در این پژوهش اثرات PTC و NTC در پلی اتیلن پر شده با مقادیر مختلف دوده بررسی شده و برای کاهش اثر NTC با استفاده از DCP پلی اتیلن پر شده با دوده، شبکه ای شده و اثر مقادیر مختلف DCP بر روی پدیده NTC مطالعه شده است.

مواد


در این تحقیق از پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با شاخص جریان مذاب ۴/۵ گرم بر ۱۰ دقیقه از شرکت پتروشیمی اراک، ضد اکسند ایرگانوس ۱۰۱۰ از شرکت سیباگایکی، دی کیومیل پراکساید با خلوص ۹۸٪ و دانسیته ۱/۰۲ گرم بر سانتی متر مکعب از شرکت Hercules و از دوده گرید HIBLACK از شرکت دگوسا (Degussa) استفاده شده است.

دستگاهها

برای مخلوط کردن مواد از دستگاه Hakke با سرعت اختلاط ۵۰ rpm استفاده شده است. ابتدا پلی اتیلن در دمای ۱۷۰ °C به مدت ۲ الی ۳ دقیقه ذوب شده و سپس دوده به آرامی به مذاب حاصل اضافه شده و اختلاط به مدت ۱۵ دقیقه انجام شده است (توجه به این نکته ضروری است که دوده حتما باید در حالت مذاب به پلیمر اضافه شود) برای ترکیبات دارای DCP، در لحظات پایانی اختلاط، DCP به ترکیب اضافه می شد تا زمان بسیار کمی داشته باشد و پخت در داخل Hakke انجام نشود. در ادامه از مخلوط حاصل توسط پرس گرم در دمای ۱۸۰ °C و تحت فشار ۱۵ MPa ورقه هایی با ابعاد $10 \times 10 \times 1/5 \text{ cm}^3$ تهیه شده است. برای تعیین مقاومت الکتریکی از نمونه های با ابعاد $2 \times 2 \text{ cm}^2$ از دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی و حجمی برای تعیین مقاومت های بالا و از دستگاه اهم متر دیجیتالی برای اندازه گیری مقاومت های پایین استفاده شده است و برای اندازه گیری تغییرات مقاومت الکتریکی با دما نمونه بین دو الکتروود قرار داده شده و مجموعه به داخل یک اون منتقل شده و از الکتروودها سیم هایی به اهم متر متصل شده و مقاومتها اندازه گیری شدند.


نتایج و بحث

همانطور که گفته شد وقوع انتقال PTC مهمترین پدیده در رفتار کامپوزیت‌های پلیمری پر شده با دوده می‌باشد وقتی یک پلیمر نیمه کریستالی مثلاً پلی‌اتیلن را با دوده مخلوط می‌نماییم مقدار دوده‌ای که اضافه می‌شود نقش تعیین کننده‌ای در رفتار الکتریکی کامپوزیت نهایی دارد. واضح است که با افزایش میزان دوده هدایت الکتریکی افزایش و مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد بنابراین برای رسیدن به میزان هدایت بیشتر بایستی میزان درصد دوده را افزایش دهیم بنابراین برای هر کاربرد خاصی بستگی به رنج مقاومتی را که می‌خواهیم بایستی میزان معینی دوده اضافه نمائیم شکل ۲ منحنی تغییر مقاومت الکتریکی را با افزایش مقدار دوده نشان می‌دهد و همانطوریکه در شکل مشاهده می‌شود با افزایش مقدار دوده هدایت الکتریکی افزایش و مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد دوده مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد و در یک درصد مشخصی که آن را درصد بحرانی می‌نامند مقاومت الکتریکی به شدت کاهش می‌یابد و بعد از آن با افزایش درصد دوده تغییرات محسوسی در مقاومت الکتریکی مشاهده نمی‌شود. بنابراین باید توجه داشت که همیشه یک درصد مشخصی از دوده وجود دارد که در آن تغییر ناگهانی در مقاومت الکتریکی خواهیم داشت و این مقدار درصد دوده بستگی به خصوصیات و ساختار دوده دارد.




شکل ۲- تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب درصد وزنی دوده برای HDPE/CB

شکل ۳ اثر درصد دوده بر روی مقاومت دمای اتاق و شدت PTC را نشان می‌دهد همانطوری که مشخص است در درصد‌های پائین دوده مقاومت دمای اتاق زیاد می‌باشد و اثر PTC نیز دارای شدت زیادی است با افزایش درصد دوده مقاومت دمای اتاق و شدت PTC کاهش می‌یابد بنابراین در کاربردهای خاصی مثل تهیه ترمیستور که بایستی مقاومت دمای اتاق پایین و شدت PTC بالایی داشته باشیم بایستی درصد دوده را بهینه کنیم چون درصد‌های بالای دوده باعث کاهش شدت PTC می‌شود که مورد نظر ما نسبت و درصد‌های پائین دوده باعث افزایش مقاومت دمای اتاق خواهد شد که آن نیز منظور نظر ما نیست.



شکل ۳- اثر درصد دوده بر روی مقاومت دمای اتاق و شدت PTC برای HDPE/CB

مکانیسم پدیده‌های NTC, PTC هنوز بطور واضح مشخص نیست. دانشمندان زیادی مکانیسم انتقال الکترون در این مواد را بررسی کرده، پایداری و کاربردپذیری این مواد را مطالعه نموده‌اند. اکثر دانشمندان علت پدیده PTC را انبساط حجمی پلیمر پایه (ماتریس) می‌دانند و معتقدند که با افزایش دما و حرکت زنجیره‌های مولکولی، شبکه‌های هدایت شکسته خواهند شد، در نتیجه یک افزایش مقاومت الکتریکی، مخصوصاً در نزدیکی نقطه ذوب پلیمر ماتریس رخ می‌دهد (حدود 135°C برای HDPE/CB) در مورد علت پدیده NTC نیز بعضی از دانشمندان معتقدند که اثر NTC با کاهش مدول الاستیک پلیمر ماتریس در نقطه ذوب حاصل می‌شود. این کاهش مدول الاستیک حرکت شبکه‌های هادی را آسان می‌کند و برخورد الکترون‌ها به یکدیگر بیشتر شده و هدایت الکتریکی افزایش می‌یابد و یک کاهش در مقاومت الکتریکی خواهیم داشت [۹ و ۱۰]. همانطوری که قبلاً اشاره شد پلی اتیلن پر شده با دوده که برای کاربردهایی از قبیل ترمیستورها، دیودها، هیترهای خود کنترل و سنسورهای دمائی مورد استفاده قرار می‌گیرد دارای یک عیب می‌باشد و آن این است که وقتی دما بالاتر از نقطه ذوب پلیمر پایه می‌رسد پدیده NTC رخ می‌دهد وجود پدیده NTC باعث می‌گردد که مقاومت نمونه در بعد از نقطه ذوب کاهش یابد و کاربرد آن را مختل کند. برای ضعیف نمودن این اثر کامپوزیت پلی اتیلن-دوده را به روش‌های مختلف از جمله پرتوافکنی تابشی با اشعه گاما یا EB و یا به روش شیمیایی شبکه‌ای می‌کنند. شکل ۴ بطور شماتیک اثر شبکه‌ای کردن را روی پدیده‌های PTC و NTC نشان می‌دهد [۱۰].




شکل ۴- منحنی شماتیک اثر شبکه‌ای کردن بر روی پدیده‌های PTC و NTC

همانطوری که از روی شکل پیداست شبکه‌ای کردن پلی‌اتیلن باعث می‌شود که شدت PTC افزایش یافته و اثر NTC نیز تا حدودی کاهش یابد و یا بکلی از بین برود ولی یک مشکل که شبکه کردن بوجود می‌آورد این است که مقاومت دمایی اتاق را اندکی افزایش می‌دهد که پدیده‌ای نامطلوب می‌باشد زیرا ما مایل هستیم که در دمایی اتاق (دمای کاربرد معمول این قطعات) مقاومت الکتریکی پایین باشد تا هدایت الکتریکی به خوبی صورت گیرد.

یکی از روش‌های شبکه‌ای کردن پلی‌اتیلن روش پراکسیدی می‌باشد که در این روش تحت فشار و حرارت و در حضور دی‌کیومیل پراکسید پلی‌اتیلن را می‌توان شبکه‌ای نمود. مقدار کمی از DCP بطور مستقیم در زمان پایانی فرایند اختلاط به ترکیب حاصل اضافه می‌شود (باید توجه داشت که زمان اختلاط از زمان تخریب پراکسید بکار گرفته شده کمتر باشد) رادیکال‌های اولیه از تخریب حرارتی دی‌کیومیل پراکسید در دمای بالا و تحت فشار ایجاد می‌شوند [۲].


شکل ۵ اثر DCP را بر مقاومت دمایی اتاق و پدیده‌های PTC و NTC برای HDPE/20%CB نشان می‌دهد. همانطوری که شکل ۵ نشان می‌دهد با افزایش میزان DCP از ۰/۵ تا ۱ درصد (این بدان معناست که میزان شبکه‌ای کردن بروش شیمیایی زیاد شده‌است) مقاومت دمایی اتاق افزایش می‌یابد و اثر PTC اندکی افزایش می‌یابد و دمایی انتقال PTC به دماهای پائین‌تر منتقل می‌شود و اثر نامطلوب NTC کاهش می‌یابد.

شکل ۶ اثر DCP را بر مقاومت دمایی اتاق و پدیده‌های PTC و NTC برای HDPE/40%CB نشان می‌دهد. همانطور که شکل ۶ نیز نشان می‌دهد با افزایش درصد شبکه‌ای شدن مقاومت دمایی اتاق و اثر PTC افزایش و اثر نامطلوب NTC کاهش می‌یابد.



شکل ۵- اثر شبکه‌ای کردن بروش شیمیائی بر روی پدیده‌های PTC و NTC برای HDPE/20%CB

نتایج شکل‌های ۵ و ۶ نشان می‌دهد که بعد از شبکه‌ای شدن پلی‌اتیلن پر شده با دوده شبکه‌ها به شدت به یکدیگر می‌پیوندند و این پیوستگی شدید آزادی حرکت ذرات دوده را در ناحیه ذوب پلی‌اتیلن کاهش می‌دهد و در نتیجه پدیده NTC محدود می‌شود. در درصدهای بالای DCP که شبکه‌های کراس‌لینک شده در این ناحیه زیاد خواهند شد نه تنها پدیده NTC رخ نداده است بلکه مقاومت الکتریکی با افزایش دما افزایش یافته‌است و این رفتار برای هر دو ترکیب HDPE/20%CB و HDPE/40%CB قابل رویت است.



شکل ۶- اثر شبکه‌ای کردن بروش شیمیائی بر روی پدیده‌های PTC و NTC برای HDPE/40%CB

نتیجه‌گیری

در این پژوهش پلی‌اتیلن نیمه رسانا با افزودن دوده هادی و پخش مناسب آن بداخل پلی‌اتیلن با چگالی بالا بدست آمده‌است. اثرات PTC و NTC در این مواد مورد مطالعه قرار گرفته‌است. اثر مقدار دوده بر مقاومت الکتریکی دمای اتاق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با افزایش درصد دوده مقاومت الکتریکی کاهش یافته‌است و در یک درصد مشخصی که آن را درصد بحرانی می‌نامند مقاومت الکتریکی به شدت کاهش می‌یابد و بعد از آن با افزایش درصد دوده تغییرات محسوسی در مقاومت الکتریکی مشاهده نمی‌شود. همچنین تغییرات مقاومت الکتریکی با دما برای ترکیبات با مقادیر مختلف دوده بررسی شد و نتایج نشان داده‌است که با افزایش درصد دوده شدت PTC و مقاومت دمای اتاق کاهش یافته‌است اثر میزان شبکه‌ای شدن برای کاهش اثر NTC مطالعه شده و نتایج نشان داده‌است که با افزایش درصد DCP، اثر نامطلوب NTC از بین رفته و با افزایش بیشتر درصد DCP حتی بر شدت PTC اضافه شده‌است.

منابع و مراجع

1. Myong-Goo Lee and Young Chang Nho, J. Appl. Polym. Sci., Vol. 83, 2440, (2002).
2. Xiao-Su, Guozhang Wu and Dongling Ma., J. Appl. Polym. Sci., Vol. 67, 131, (1998).
3. Hao Tang, Xingang Chen and Yunxia Luo, Eur. Polym. J., Vol. 33, No. 8, 1383, (1997).
4. Gencheng Yang, Polymer Composites, Vol. 18, 484, (1997).
5. Wentao Jia, Xifang Ghen, J. Appl. Polym. Sci., Vol. 54, 1219, (1994).
6. Narkis M., Ram A., Stein Z., J. Appl. Polym. Sci., Vol. 25, 1515, (1980).
7. Meyer, J. Polym. Eng. Sci., Vol. 14, 706, (1974).
8. Xiao-Su Yi, Jian-Fengzhahg, Qiang Zheng, J. Appl. Polym. Sci, Vol. 77, 494, (2000).
9. Yanling Luo, Genchao Wang, Bingyu Zhang, Eur. Polymer J., Vol. 34, 1221, (1998).
10. Xiao-Su Yi, Guozhang Wu, Yi Pan, Polymer International, Vol. 44, 117, (1997).