

## تأثیر وجود رنگزا در پیشگویی رنگ ظاهری منسوجات در ساختارهای مختلف

روح اله احمدی<sup>۱\*</sup> آرش عطایان<sup>۲</sup>، هاله خلیلی<sup>۳</sup>

۱. دانشجوی کارشناسی، دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
۲. مربی و عضو هیأت علمی دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
۳. مربی و عضو هیأت علمی دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

**چکیده:** در این تحقیق با اندازه گیری رنگ و فاکتور انعکاسی کناره و سطح مقطع نخهای اکریلیکی رنگی و خودرنگ، ارتباط بین رنگ کناره و سطح مقطع نخ ها به روش حداقل مربعات در دو حالت بدست آمد. با استفاده از ارتباط بدست آمده بین رنگ کناره و سطح مقطع نخ ها، رنگ سطح مقطع نخها با استفاده از رنگ کناره پیش گویی شد. نتایج نشان داد که پیش گویی حاصله با استفاده از ارتباط بدست آمده با نمونه های رنگی قابل قبول و با نمونه های خودرنگ غیر قابل قبول می باشد. لذا این نظریه که ظاهر رنگی منسوجات فقط تابع ساختار و میزان انتشار آنهاست قابل تامل بیشتری می باشد.

### مقدمه:

ظاهر رنگی منسوجات تابع ساختار آنها می باشد به عنوان مثال اگر یک نخ رنگی به صورت پارچه در آید ظاهر رنگی پارچه با نخ رنگی متفاوت خواهد بود. این تفاوت در صورت تبدیل نخ به پارچه خوابدار یا منسوج سه بعدی که سطح مقطع نخها در آن نمایان است بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال می توان به تفاوت رنگ منسوجات دو بعدی (پارچه های کلاسیک و معمولی) و سه بعدی (منسوجات خوابدار) اشاره کرد. در منسوجات خوابدار سطح مقطع نخها و الیاف نمایان است. رنگ این منسوجات صرف نظر از تراکم خوابها تابعی از رنگ سطح مقطع و کناره خوابها، ارتفاع آنها و رنگ زمینه ای است که خوابها بر روی آن قرار گرفته اند [۱].

جهت مطالعه ارتباط رنگ منسوجات در ساختارهای مختلف نیاز به اندازه گیری رنگ آنها به کمک دستگاه های کالریمتری می باشد که در این میان اسپکتروفوتومتر های جدید بهترین گزینه برای انجام این کار می باشند. همچنین اندازه گیری رنگ و فاکتور انعکاسی منسوجات در هر ساختار تکنیک خاص خود را (نحوه آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری و تعداد دفعات اندازه گیری) دارد. اندازه گیری رنگ سطح مقطع نخ ها از نظر تکنیکی مشکل تر از رنگ کناره نخهاست، لذا در صورت اندازه گیری رنگ کناره و پیش گویی رنگ سطح مقطع دیگر نیازی به اندازه گیری رنگ سطح مقطع نخ ها وجود ندارد.

مسئول مکاتبات، پیام نگار [ahmadi\\_206@yahoo.com](mailto:ahmadi_206@yahoo.com)\*

با توجه به پیروی اختلاط رنگها بر روی الیاف از قوانین اختلاط کاهشی پیچیده، کاربردی ترین نظریه در مورد پیش گوئی مخلوط رنگها در اختلاط کاهشی پیچیده (نظریه کیو بلکا-مانک در مورد سیستم های پشت پوش) مورد استفاده قرار می گیرد. از روابط ساده شده این نظریه که برای نمونه های پشت پوش (ضخیم نوری) بکار برده میشود میتوان به روابط ۱ و ۲ اشاره کرد.

$$R = 1 + \left(\frac{k}{s}\right) - \left[\left(\frac{k}{s}\right)^2 + 2\left(\frac{k}{s}\right)\right]^{0.5} \quad (2) \quad (k/s)_\lambda = \frac{(1-R_\lambda)^2}{2R_\lambda} \quad (1)$$

K: ضریب جذب ،

S: ضریب انتشار،

R: انعکاس در طول موج خاص

$\lambda$ : طول موج مورد نظر

#### رابطه بین رنگ کناره و سطح مقطع نخها :

برنارد و همکارانش ارتباط بین رنگ کناره و سطح مقطع نخها را بدست آوردند. نحوه محاسبه و یافتن ارتباط در روابط ۳، ۴ و ۵ نشان داده شده است [۱].

$$\left(\frac{k}{s}\right)_c = \frac{k_t + c_1 k_1 + c_2 k_2 + \dots}{s_{tc}} \quad (3)$$

$$\left(\frac{k}{s}\right)_s = \frac{k_t + c_1 k_1 + c_2 k_2 + \dots}{s_{ts}} \quad (4)$$

$$\frac{\left(\frac{k}{s}\right)_c}{\left(\frac{k}{s}\right)_s} = \frac{s_{ts}}{s_{tc}} = \alpha \quad (5)$$

اندیس C در این روابط مربوط به سطح مقطع نخها و اندیس S مربوط به کناره نخها میباشد با فرض تساوی جذب زمینه که به رنگزاهای موجود در لیف با ساختارهای متفاوت بر می گردد و قبول ضریب انتشار متفاوت برای آنها، نسبت بین دو  $\left(\frac{k}{s}\right)$  محاسبه گردید. این نسبت در رابطه (۵) با  $\alpha$  مشخص شده است. برنارد با این فرض که تفاوت ظاهری منسوجات رنگی ناشی از تفاوت ساختارهای آنها می باشد و به میزان انتشار آنها بستگی دارد با استفاده از روش میانگین گیری بین نمونه های رنگی مختلف، نسبتی برای  $\left(\frac{k}{s}\right)$  کناره به سطح مقطع نخها پیدا کرد. امیر شاهی و عطائیان با توجه به فرض برنارد و با استفاده از روش حداقل مربعات این نسبت را برای هر طول موج به صورت جداگانه بدست آوردند [۲]. در این تحقیق این نسبت با روش حداقل مربعات بین کناره و سطح مقطع نمونه های رنگی و همچنین نمونه و سطح مقطع نمونه های خود رنگ برای هر طول موج بدست آمد.

## تجربیات:

### وسایل و مواد مورد استفاده:

در این تحقیق از نخ اکریلیکی با نمره متریک ۸,۵ (۳ لا)، رنگزاهای کاتیونی Basacryl Blue X\_، Youhacryl Red X\_GRC و Basacryl Yellow X\_4BL و 3GL جهت رنگرزی این نخ ها و تهیه استانداردهای رنگی استفاده شد. همچنین از دستگاه رنگرزی اتوماتیک Polymat جهت رنگرزی نخ ها و اسپکترو فوتومتر TexFlash جهت اندازه گیری رنگ کناره و سطح مقطع نخها استفاده گردید.

### آزمایشها :

با استفاده از مخلوط ۳ رنگزای کاتیونی ۳۱ نمونه رنگی (استانداردهای رنگی) در فامهای مختلف تهیه گردید. سپس فاکتور انعکاسی و رنگ کناره نخها به روش معمول اندازه گیری شد [۳]. جهت اندازه گیری فاکتور انعکاسی و رنگ سطح مقطع نخها کلافهایی با تعداد نخ مشخص تهیه گردید و از درون استوانه ای با دیواره پشت پوش، ارتفاع ۲ سانتیمتر و قطر داخلی ۱۷ میلی متر عبور داده شد [2]. جهت نمایان شدن سطح مقطع نخها از لبه استوانه ای که کلاف نخها از آن عبور داده شده بود برشی به نخها داده شد تا سطح مقطع آنها نمایان گردد. همچنین پس از اندازه گیری رنگ و فاکتور انعکاسی کناره ۳۱ نمونه خود رنگ (استانداردهای خودرنگ) نمونه سطح مقطع از هر کدام از آن نمونه ها تهیه گردید و فاکتور انعکاسی و رنگ نمونه های خودرنگ نیز اندازه گیری شد. جهت بدست آوردن پارامتر  $\alpha$  از روابط ۶ و ۷ و ۸ استفاده شد.

$$[kss]_{m \times 1} \times [\alpha]_{1 \times 1} = [ksc]_{m \times 1} \quad (۶)$$

$$[kss]'_{1 \times m} \times [kss]_{m \times 1} \times [\alpha]_{1 \times 1} = [kss]'_{1 \times m} \times [ksc]_{m \times 1} \quad (۷)$$

$$[\alpha]_{1 \times 1} = inv([kss]'_{1 \times m} \times [kss]_{m \times 1}) \times [kss]'_{1 \times m} \times [ksc]_{m \times 1} \quad (۸)$$

m : تعداد نمونه ها

[kss] : ماتریس (k/s) کناره نمونه ها در طول موج مشخص

[ksc] : ماتریس (k/s) سطح مقطع نمونه ها در طول موج مشخص

$[\alpha]$  : ارتباط بین (k/s) کناره و سطح مقطع در طول موج مشخص

بعد از یافتن پارامتر  $\alpha$  با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نمونه های رنگی و خودرنگ، رنگ و فاکتور انعکاسی ۹ نمونه رنگی (نمونه های تست) اندازه گیری شد. سپس رنگ و فاکتور انعکاسی سطح مقطع آنها پیش گویی شد و پس از اندازه گیری رنگ و فاکتور انعکاسی سطح مقطع این نمونه ها، تفاوت بین مقادیر پیشگویی شده و اندازه گیری شده محاسبه گردید.


## نتایج:

در جدول (۱) پارامتر آلفا در طول موجهای مختلف ، با استفاده از اطلاعات استانداردهای های رنگی و خود رنگ مشاهده می گردد.

جدول ۱- پارامتر آلفای بدست آمده از نمونه های استاندارد رنگی و خود رنگ در طول موجهای مختلف

طول موج	۴۰۰	۴۲۰	۴۴۰	۴۶۰	۴۸۰	۵۰۰	۵۲۰	۵۴۰	۵۶۰	۵۸۰	۶۰۰	۶۲۰	۶۴۰	۶۶۰	۶۸۰	۷۰۰
آلفای رنگی	۳,۵۲	۳,۴۸	۳,۵	۳,۷۳	۳,۸۸	۳,۷۱	۳,۶۴	۳,۶۴	۳,۷۱	۳,۵۲	۳,۴۲	۳,۵۷	۳,۶۹	۳,۹۵	۴,۱۴	۴,۰۲
آلفای خودرنگ	۲,۴۹	۲,۴۴	۲,۴۲	۲,۳۶	۲,۳	۲,۲۷	۲,۲۴	۲,۱۸	۲,۱۷	۲,۱۸	۲,۲۱	۲,۲۴	۲,۲۶	۲,۲۸	۲,۲۹	۲,۳۳

در شکل (۱) نحوه تغییرات آلفاهای بدست آمده در طول موجهای ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر نشان داده شده است .



شکل ۱- تغییرات آلفا در طول موجهای ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر

در جدولهای ۲ و ۳ نتایج پیشگویی رنگ سطح مقطع نمونه های تست با استفاده از اطلاعات استانداردهای خود رنگ و رنگی مشاهده می گردد.

جدول ۲- نتایج پیشگویی رنگ سطح مقطع نمونه های تست با استفاده از اطلاعات استانداردهای خود رنگ

نمونه تست	$I^*$ پیشگویی	$a^*$ پیشگویی	$b^*$ پیشگویی	$I^*$ واقعی	$a^*$ واقعی	$b^*$ واقعی	$\Delta I^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E$
۱	۳۰,۱۰۳۳	۱۱,۴۷۹۵	-۱۵,۲۰۴۳	۲۳,۱۳۱۰	۱۰,۴۹۱۰	-۱۴,۵۲۲۰	۶,۹۷۲۳	۰,۹۸۸۵	-۰,۶۸۲۳	۷,۰۷۵۰
۲	۴۰,۷۲۰۷	-۴,۳۱۷۱	۱۴,۷۵۲۴	۳۶,۳۵۶۰	-۳,۸۷۴۰	۱۱,۰۴۱۰	۴,۳۶۴۷	-۰,۴۴۳۱	۳,۷۱۱۴	۵,۷۴۶۴

۳	۲۸,۴۰۵۰	۲۵,۸۱۹۲	-۷,۳۵۴۵	۲۴,۶۵۵۰	۲۱,۲۳۱۰	-۸,۰۵۰۰	۳,۷۵۰۰	۴,۵۸۸۲	۰,۶۹۵۵	۵,۹۶۶۴
۴	۲۰,۵۴۹۱	۱۸,۶۰۹۵	۰,۰۴۱۷	۱۷,۳۲۷۰	۱۵,۶۳۵۰	-۰,۸۶۸۰	۳,۲۲۲۱	۲,۹۷۴۵	۰,۹۰۹۷	۴,۴۷۸۵
۵	۲۷,۰۷۳۰	۳۲,۱۸۵۹	۳,۵۹۱۰	۲۴,۲۳۱۰	۲۸,۷۰۵۰	۱,۹۵۱۰	۲,۸۵۲۰	۳,۴۸۰۹	۱,۶۴۰۰	۴,۷۸۹۵
۶	۲۲,۶۱۰۱	۲۲,۱۸۶۱	۰,۹۲۶۳	۱۹,۰۴۹۰	۱۷,۴۰۲۰	-۰,۷۷۳۰	۳,۵۶۱۱	۴,۷۸۴۱	۱,۶۹۹۳	۶,۲۰۱۳
۷	۳۰,۹۲۳۹	۲۸,۶۲۸۵	-۶,۱۸۵۱	۲۶,۴۰۲۰	۲۴,۸۳۶۰	-۷,۴۴۱۰	۴,۵۲۱۹	۳,۷۹۲۵	۱,۲۵۵۹	۶,۰۳۳۹
۸	۱۳,۸۲۰۰	۰,۴۳۰۰	۱,۷۶۲۸	۱۰,۶۵۹۰	۰,۵۷۳۰	۰,۲۹۷۰	۳,۱۶۱۰	-۰,۱۴۳۰	۱,۴۶۵۸	۳,۴۸۷۳
۹	۱۲,۱۸۶۸	۱۴,۹۵۶۴	۱,۴۸۲۵	۱۰,۳۶۴۰	۱۱,۶۵۵۰	-۰,۲۲۱۰	۱,۸۲۲۸	۳,۳۰۱۴	۱,۷۰۳۵	۴,۱۳۸۱

جدول ۳- نتایج پیشگویی رنگ سطح مقطع نمونه های تست با استفاده از اطلاعات استانداردهای رنگی


نمونه	$l^*$ پیشگویی	$a^*$ پیشگویی	$b^*$ پیشگویی	$l^*$ واقعی	$a^*$ واقعی	$b^*$ واقعی	$\Delta l^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E$
۱	۲۳,۸۱۱۵	۱۲,۲۸۹۲	-۱۵,۸۵۷۶	۲۳,۱۳۱۰	۱۰,۴۹۱۰	-۱۴,۵۲۲۰	۰,۶۸۰۵	۱,۷۹۸۲	-۱,۳۳۵۶	۲,۳۴۱۰
۲	۳۳,۵۵۵۴	-۲,۷۸۷۳	۱۲,۴۴۹۴	۳۶,۳۵۶۰	-۳,۸۷۴۰	۱۱,۰۴۱۰	-۲,۸۰۰۶	۱,۰۸۶۷	۱,۴۰۸۴	۳,۳۱۷۸
۳	۲۲,۴۹۸۵	۲۴,۵۷۶۶	-۸,۲۹۳۸	۲۴,۶۵۵۰	۲۱,۲۳۱۰	-۸,۰۵۰۰	-۲,۱۵۶۵	۳,۳۴۵۶	-۰,۲۴۳۸	۳,۹۸۷۹
۴	۱۵,۴۲۲۳	۱۷,۲۶۵۳	-۱,۱۱۱۴	۱۷,۳۲۷۰	۱۵,۶۳۵۰	-۰,۸۶۸۰	-۱,۹۰۴۷	۱,۶۳۰۳	-۰,۲۴۳۴	۲,۵۱۹۰
۵	۲۱,۵۴۹۶	۲۹,۷۷۸۲	۲,۲۴۵۰	۲۴,۲۳۱۰	۲۸,۷۰۵۰	۱,۹۵۱۰	-۲,۶۸۱۴	۱,۰۷۳۲	۰,۲۹۴۰	۲,۹۰۳۱
۶	۱۷,۳۰۵۰	۲۰,۵۲۳۷	-۰,۳۱۴۴	۱۹,۰۴۹۰	۱۷,۴۰۲۰	-۰,۷۷۳۰	-۱,۷۴۴۰	۳,۱۲۱۷	۰,۴۵۸۶	۳,۶۰۵۱
۷	۲۴,۸۵۱۹	۲۷,۳۲۸۱	-۷,۲۴۰۴	۲۶,۴۰۲۰	۲۴,۸۳۶۰	-۷,۴۴۱۰	۱,۵۵۰۱	۲,۴۹۲۱	۰,۲۰۰۶	۲,۹۴۱۷
۸	۹,۴۲۹۲	۱,۰۴۷۳	۰,۸۲۰۳	۱۰,۶۵۹۰	۰,۵۷۳۰	۰,۲۹۷۰	-۱,۲۲۹۸	۰,۴۷۴۳	۰,۵۲۳۳	۱,۴۱۸۲
۹	۸,۱۲۲۴	۱۳,۵۵۹۵	۰,۴۸۰۰	۱۰,۳۶۴۰	۱۱,۶۵۵۰	-۰,۲۲۱۰	-۲,۲۴۱۶	۱,۹۰۴۵	۰,۷۰۱۰	۳,۰۲۳۸

فاکتور انعکاسی کناره و سطح مقطع ۴ نمونه تست و همچنین فاکتور انعکاسی سطح مقطع پیش گویی شده آنها توسط استانداردهای رنگی و خرد رنگ در نمودارهای شکل ۲ مشاهده می گردد.

### بحث و نتیجه گیری :

تفاوت رنگ و فاکتور انعکاسی کناره و سطح مقطع نخها که ناشی از تفاوت ساختاری آنهاست به خوبی در نمودارهای انعکاسی مشاهده می گردد. نتایج حاصل از پیش گویی رنگ و فاکتور انعکاسی سطح مقطع نمونه های تست نشان دهنده پیشگویی بهتر توسط پارامتری است که از استانداردهای رنگی حاصل شده است به گونه ای که حداکثر تفاوت رنگی در پیش گویی نمونه های تست توسط پارامتری که از استانداردهای رنگی حاصل شده ۳,۹ ( $\Delta E \leq 3.9$ ) و برای استانداردهای خود رنگ ۷ می باشد. همچنین نحوه تغییرات آلفا در طول موجهای مختلف برای استانداردهای رنگی همواره بزرگتر از استانداردهای خود رنگ بوده و از نظم خاصی در طول موجهای مختلف پیروی نمی کند. بنابراین این سوال مطرح است که در صورتیکه تنها تفاوت ساختار منسوجات بر رفتار انعکاسی اثرگذار باشد چرا پارامتر حاصله از استانداردهای رنگی متفاوت از

استانداردهای خودرنگ بوده و نتایج دقیقتری در پیشگویی حاصل می کند؟ همچنین اگر یک کالای خوابدار از نخهای رنگی و خودرنگ تهیه شده باشد آیا می توان رفتار انعکاسی آنها را با یک پارامتر توسط رفتار انعکاسی کناره نخها پیش گویی کرد؟ با توجه به نتایج مطلوب حاصل از پیشگویی با استانداردهای رنگی می توان با کم کردن خطاها به جای اندازه گیری رنگ و فاکتور انعکاسی سطح مقطع، رنگ و فاکتور انعکاسی کناره را اندازه گیری و اطلاعات مربوط به سطح مقطع را پیش گویی کرد.



شکل ۲- فاکتور انعکاسی کناره و سطح مقطع ۴ نمونه تست و همچنین فاکتور انعکاسی سطح مقطع پیش گویی شده توسط استانداردهای رنگی و خودرنگ

## مراجع :

[۱]- Bernard, P., Vanderhaekhen, K., and Kiekens, P., "Color-Measurement Of Pile Farics", Tex Res.J, Vol.69, No.8, pp.552-558, 1999.

[۲] عطایان، آ، رنگ همانندی منسوجات خوابدار، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۰.

[۳]- Hunter, R.S., " Techniques for Preparing and Handling Specimens for Color Measurements " Col.Eng.J., Vol. 4, No.5, pp 35-37, 1966.