

تهیه فیلم فیبروین از طریق بازیابی ضایعات ابریشم

معصومه ولی‌زاده^{۱*} و کامران محفوظی^۲

- ۱- کارشناس ارشد گروه نساجی، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
- ۲- مربی گروه نساجی، دانشگاه گیلان و دانشجوی دکتری نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:

ابریشم به عنوان یک لیف طبیعی ارزشمند در روشهای مرسوم ریسندگی از درصد ضایعات بالایی برخوردار است. در این تحقیق الیاف ضایعاتی ابریشم پس از صمغ‌گیری در حلالی با نسبت معین از آب، اتانول و کلریدکلسیم حل شده و به‌صورت فیلم و رشته فیبروین بازیابی گردیده است. به‌منظور دستیابی به فیلم یا رشته با مشخصات مکانیکی قابل قبول، نسبتهای مختلف اجزای حلال و دمای انحلال مورد بررسی قرار گرفتند. ساختار شیمیایی فیبروین بازیابی‌شده با استفاده از طیف‌سنجی IR مشابه ابریشم اولیه تشخیص داده شد.

واژگان کلیدی: بازیابی، ابریشم، کلریدکلسیم، اتانول، طیف‌سنجی IR

مقدمه

ابریشم از جمله قدیمی‌ترین و گرانبه‌ترین الیافی است که مورد استفاده بشر قرار گرفته‌است. الیاف ابریشم به صورت دسته‌های فیلامنتی از طریق باز کردن پيله‌های ابریشم در حمام حاوی آب داغ جمع‌شده و پس از صمغ‌گیری جهت تهیه منسوجات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ازای مصرف هر تن ابریشم حدود ۳۳۰ کیلوگرم ابریشم ضایعاتی ایجاد می‌شود. این ضایعات شامل پيله‌های معیوب، سرنخ اضافی پيله و پيله‌های ته‌تشتی است. این ضایعات که مقدار آن بین ۳۵-۳۰ درصد وزن ابریشم خام است، علی‌رغم ارزش بالایی که دارد، به شکل صحیحی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. ضایعات ابریشم اغلب به صورت دستی و نامرغوب جمع‌آوری شده. یا با تبدیل آنها به الیاف بریده شده در ریسندگی الیاف بلند و به صورت مخلوط با سایر الیاف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ناکارآمدی این روشها سبب شروع تحقیقاتی در زمینه بکارگیری ابریشم ضایعاتی شده‌است. از جمله مهمترین ایده‌های مطرح در این زمینه بازیافت الیاف ابریشم به روش ترریسی است. در این روش ابریشم صمغ‌گیری شده که در واقع پروتئینی به‌نام فیبروین است در حلالی مناسب حل شده، پس از عبور از رشته‌ساز در حمام حاوی مواد منعقدکننده تبدیل به فیلامنت فیبروین بازیافتی می‌شود. از آنجایی که استفاده از ابریشم ضایعاتی جهت ترریسی سبب بروز مشکلاتی می‌شود، محققان تلاش کرده‌اند تا در گام اول ابریشم را به شکل پودر یا فیلم بازیافت نمایند. استفاده از چنین فرمهایی ضمن اینکه قبل از مصرف به سهولت قابل نگه‌داری و انبار کردن می‌باشد، جهت عملیات ترریسی نیز مناسب‌تر است. نکته مهم در تهیه این محصولات واسطه دوام، استحکام و عدم حساسیت به عوامل طبیعی از جمله رطوبت و گرما است. مهمترین عاملی که این ویژگی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حلال مورد استفاده جهت بازیافت ابریشم می‌باشد [۱].

با توجه به حساسیت ابریشم نسبت به محیط‌های اسیدی و قلیایی انتخاب حلال در این روش از محدودیتهایی برخوردار است. حلال مورد استفاده نباید سبب تخریب فیبروین ابریشم شود و کاهشی را نیز در وزن مولکولی آن ایجاد نکند. ابریشم در حلالهای آلی نامحلول

*مسئول مکاتبات، پیام‌نگار: sh_valizadeh@yahoo.com

است. مهمترین حلالهای ابریشم محلولهای غلیظ نمکهای معدنی نظیر تیوسیاناتهای لیتیم، سدیم، کلسیم و منیزیم، کلریدهای کلسیم، منیزیم و روی، برمید لیتیم و نمکهای مس می‌باشد. باید توجه داشت که اکثر این نمکها در مخلوط با حلالهای آلی جهت انحلال ابریشم موثر واقع می‌شوند.

لازم به ذکر است که تمامی حلالهای ذکر شده جهت بازیافت ابریشم به گونه‌ای که جهت ریسندگی مجدد مناسب باشد کارآمد نیستند. تلاشهای محققین در این زمینه منجر به معرفی حلالهایی نظیر محلول کلرید کلسیم/ اتانل [۱]، N-متیل مورفولین N-اکسید (یک آمین حلقوی آلی) [۲]، پلی اتیلن اکسید که به همراه روش الکترواسپینینگ مورد استفاده قرار گرفته است [۳]، فرمیک اسید-متانل [۴]، گوانیدین هیدروکلراید یا هگزا فلورئورو ایزو پروپانل - متانل [۵]، کلسیم نیتريت تترا هیدرات - متانل [۷]، محلول آبی کلرید لیتیم [۹/۸] و محلول کلرید کلسیم / N,N-دی متیل فرمامید [۱۰] گردیده است.

در تحقیق حاضر از سیستم محلول کلرید کلسیم- اتانل استفاده شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر نسبتهای مولی اجزای حلال و دما روی خصوصیات فیلم ابریشم بازیافتی است. در عین حال ساختار شیمیایی فیبروین بازیافتی و ابریشم اولیه با استفاده از طیف سنجی IR مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته‌اند. مطالعه مذکور روی ابریشم صمغ‌گیری شده که در واقع همان پروتئین فیبروین است انجام گرفته است. لازم به ذکر است که صمغ یا پروتئین سرسین ماده چسبناک محافظ لیف ابریشم است که فاقد ثبات و استحکام مناسب جهت تولید منسوجات بوده و در آب گرم و به خصوص در حضور دترجنت حل می‌شود. اما پروتئین فیبروین در آب محلول نیست.

تجربی

مواد

آزمایشات روی الیاف ابریشم صمغ‌گیری شده انجام گرفتند. مواد مورد استفاده جهت تهیه حلال عبارتند از اتانول ۹۶ درجه و ۸۶ درجه طبی و کلرید کلسیم بدون آب مرک.

روشها

به منظور تهیه حلال ابریشم ابتدا با توجه به محاسبات مربوط به نسبت مولی اجزای حلال، کریستال کلرید کلسیم در آب حل شده و سپس الکل اتانل به آن افزوده شد. نسبت مولی اجزای حلال برای هر نمونه در جدول شماره ۱ آورده شده است. جهت بازیابی الیاف ابریشم به صورت فیلم از الیاف ابریشم صمغ‌گیری شده استفاده شد. به منظور جذب کامل حلال توسط الیاف عملیات خیس‌پذیری به این ترتیب اجرا می‌گردد که هر بار مقدار کمی از ابریشم (حدود ۰/۵ گرم) به حلال اضافه شده و به کمک یک میله شیشه‌ای درون حلال فشرده می‌شود تا کاملاً حلال را جذب نماید. نمونه به مدت ۲۰ دقیقه در دمای محیط درون حلال باقی می‌ماند. پس از طی این مدت دمای آن افزایش می‌یابد. دمای انحلال ابریشم بر اساس درجه خلوص اتانل مصرفی، 55°C یا 65°C ، به ترتیبی که در جدول ۱ آمده است انتخاب گردید. پس از انحلال کامل ابریشم درون حلال، ژل بدست آمده درون ظرف مسطحی به صورت لایه‌ای نازک گسترده شده و از آنجایی که بدلیل حضور کلرید کلسیم بسیار جاذب الرطوبه است، تحت عملیات دیالیز قرار می‌گیرد. بدین ترتیب که ابتدا به مدت ۴ روز درون آب دیونیزه قرار می‌گیرد در این مدت به صورت یک فیلم از کف ظرف جدا شده و درون محلول غوطه‌ور می‌شود. سپس فیلم تشکیل شده به مدت دو روز در هوای آزاد خشک شده و در نهایت با دو ساعت غوطه‌وری در اتانل به صورت فیلم غیرمحلول در آب بازیافت می‌شود.

جهت بررسی امکان تبدیل فیبروین بازیافتی به رشته الیاف، ژل بدست آمده از انحلال ابریشم در حلال با استفاده از غشاء نیمه‌تراوا در مجاورت آب خالص دیالیز شده و سپس با استفاده از سرنگ درون ظرفی حاوی اتانل یا متانل به شکل رشته لیف منعقد می‌گردد.

نتایج و بحث

بررسی نسبت مناسب اجزای حلال جهت تهیه فیلم فیبروین

نسبت مولی اجزای حلال، زمان و دمای انحلال، نوع الکل مصرفی، درصد محلول فیبروین و خصوصیات فیبروین بازیافتی در هر مورد در جدول ۱ ذکر شده است.

چنانکه مشاهده می‌شود در صورت استفاده از الکل ۸۶ درجه، ابریشم در دمای 65°C حل می‌شود. اما با افزایش خلوص آن به ۹۶ درجه این دما به 55°C کاهش می‌یابد. در عین حال باید توجه داشت که دمای بین $60-70^{\circ}\text{C}$ سبب کاهش واضح ویسکوزیته ژل فیبروین می‌گردد. حد بهینه حضور آب، اتانل و کلرید کلسیم در حلال به ترتیب ۸: ۲: ۱ مول است. مصرف مقادیر کمتر یا بیشتر اتانل جهت تهیه حلال، انحلال ابریشم را با مشکل مواجه می‌سازد ضمن اینکه ژل بدست آمده قابلیت تبدیل به فیلم را نیز ندارد و تغییر رنگ متمایل به قهوه‌ای نیز در محصول بازیافتی مشاهده می‌گردد.

افزایش مقدار آب منجر به تشکیل ژلی رقیق می‌شود که کار کردن با آن مشکل است و کاهش میزان آب نیز سبب می‌شود که در مراحل پس از انحلال و در زمان تشکیل فیلم، جذب رطوبت و چسبندگی لایه فیبروین بازیافتی بیشتر از حد معمول باشد. کلرید کلسیم ماده‌ای جاذب الرطوبه است. کاهش میزان کلرید کلسیم در حلال مانع انحلال ابریشم در حلال می‌شود. افزایش میزان کلرید کلسیم زمان انحلال را کاهش می‌دهد در عین حال مشخصات فیلم تشکیل شده در نسبت مولی $1,5/2/8 = \text{آب}/\text{الکل}/\text{کلرید کلسیم}$ تفاوت محسوسی نسبت به زمانی که از نسبت مولی $1/2/8 = \text{آب}/\text{الکل}/\text{کلرید کلسیم}$ استفاده می‌شود ندارد.

بررسی اثر شرایط انعقاد در بازیابی فیبروین به صورت رشته لیف

جهت کسب شرایط مناسب بازیابی فیبروین به شکل لیف، اثر تغییر غلظت ژل و مقدار اتانل در مرحله انعقاد ژل فیبروین مورد بررسی قرار گرفت. ژل اصلی مورد استفاده با غلظت $13/6$ درصد و مشابه نمونه شماره ۱۰ جدول ۱ تهیه شده. سپس با استفاده از آب دیونیزه به اندازه مقادیری که در جدول ۲ ذکر شده رقیق گردیده است.

جدول ۱: مشخصات حلال، دما، زمان و ویژگی‌های محصول بازیافتی ابریشم

شماره نمونه	نسبت مولی $\text{CaCl}_2:\text{EtOH}:\text{H}_2\text{O}$	درصد ابریشم حل شده در محلول	درجه خلوص اتانل	زمان انحلال	دمای انحلال	مشاهدات
۱	۱:۲:۱۰	۱۰/۴	۸۶	۱:۴۵'	65°C	ژل سفید رنگ رقیقی بدست می‌آید که پس از دیالیز قابلیت تبدیل به رشته الیاف بازیافتی را دارد.
۲	۱:۲:۱۰	۱۴/۲	۸۶	۱:۴۵'	65°C	ژل سفید رنگی بدست می‌آید که پس از دیالیز قابلیت تبدیل به رشته الیاف بازیافتی را دارد.
۳	۱:۲:۸	۱۳/۶	۸۶	۱:۴۵'	65°C	ژل سفید رنگی بدست می‌آید که پس از دیالیز قابلیت تبدیل به رشته الیاف بازیافتی را دارد.
۴	۱:۲:۸	۱۵/۳	۸۶	۱:۴۵'	65°C	ژل سفید رنگ غلیظی بدست می‌آید که پس از دیالیز قابلیت تبدیل به رشته الیاف بازیافتی را دارد.
۵	۱:۳:۸	۱۱/۶	۸۶	۶۰'	65°C	ابریشم در ابتدای حل شدن قهوه‌ای شده و پس از حل شدن کامل به ژل سفید رنگی تبدیل شد که قابلیت تبدیل به فیلم را ندارد
۶	۰/۷۵: ۲:۸	-	۸۶	-	65°C	ابریشم در حلال حل نمی‌شود
۷	۱/۵: ۲:۸	۱۳	۹۶	۸'	55°C	استحکام و چسبندگی بین لایه‌های فیلم خوب است

۸	۱:۱/۸:۸	۱۳	۹۶	۱:۲۰'	۵۵°C	ژل شیرینرنگ، فیلم بدست آمده فاقد استحکام بوده، بسیار ترد و شکننده است
۹	۱:۲/۵:۸	۱۳	۹۶	۳۰'	۵۵°C	ژل سفیدرنگی که درون آب دیونیزه تکه تکه شد. قابلیت تبدیل به فیلم را ندارد
۱۰	۱:۲:۸	۱۳	۹۶	۱:۱۰'	۵۵°C	ژل سفیدرنگ، فیلم تهیه شده در این شرایط شکننده نیست و از مقاومت خوبی برخوردار است.
۱۱	۱:۲:۸	۱۴	۹۶	۱:۱۰'	۵۵°C	ژل سفیدرنگ، فیلم تهیه شده در این شرایط شکننده نیست و از مقاومت خوبی برخوردار است.
۱۲	۱:۲:۹	۱۳	۹۶	۱۲۰'	۵۵°C	ژل سفیدرنگی که درون آب دیونیزه تنها رقیق شده و قابلیت تبدیل به فیلم را ندارد
۱۳	۱:۲:۷	۱۳	۹۶	۵۰'	۵۵°C	ژل بدست آمده نسبت به سایر نمونه‌ها سفیدتر است. تمایل آن به جذب رطوبت حتی پس از دیالیز زیاد بوده، چسبنده است و قابلیت تبدیل به فیلم را ندارد

ادامه جدول ۱

نتایج این بخش از آزمایشها در جدول ۲ آورده شده است. چنانکه از اطلاعات این جدول بر می آید افزایش غلظت ژل فیبروین و مقدار اتانل منجر به بهبود وضعیت بازیابی می گردد. اما افزایش بیش از حد این دو پارامتر سبب می شود که فیبروین بازیافتی مجدداً حالتی ژل مانند و پلاستیکی پیدا کند. بدین ترتیب می توان عنوان داشت که مناسبترین غلظت فیبروین برای کسب رشته لیف ۵۵٪ بوده و مقدار بهینه اتانل نیز ۱/۷ برابر وزن ژل است. اتانل سبب هیدرولیز کامل فیبروین شده و آنرا به صورت نامحلول در آب در می آورد. عدم انعقاد فیبروین در اتانل سبب می شود که محصول بازیافتی در آب حل شود. در عین حال استفاده از متانل به جای اتانل منجر به انعقاد بسیار سریع فیبروین شده و بازیافتها به شکل توده هایی بی شکل خواهند بود. بدین معنی که متانل ماده مناسبی جهت منعقد ساختن فیبروین نمی باشد. این نتایج با یافته های Ajisawa مطابقت دارد [۱].

جدول ۲: اثر غلظت ژل فیبروین و میزان اتانل در مرحله انعقاد به شکل رشته لیف


غلظت فیبروین	وزن محلول	وزن اتانل	وضعیت بازیافت
۲۰٪	۳ gr	۹ gr	۲ گرم توده پودری
۲۰٪	۳ gr	۶gr	۱ گرم ذرات ریز
۲۵٪	۳ gr	۸ gr	۱ گرم ذرات ریز
۳۰٪	۳ gr	۱۰ gr	۱ گرم توده پودری
۴۰٪	۳ gr	۹ gr	۲ گرم توده پودری
۵۰٪	۳ gr	۹ gr	۱ گرم ذرات ریز و ۱ گرم رشته
۵۵٪	۳ gr	۱۱ gr	۲ گرم رشته
۶۰٪	۳ gr	۱۱ gr	۲ گرم رشته پلاستیکی و ژل مانند

بررسی طیف IR فیبروین بازیابی


جهت مقایسه ساختار شیمیایی فیبروین بازیافتی با ابریشم اولیه طیف IR ابریشم و فیبروین بازیافتی مورد بررسی قرار گرفتند. شکل های ۱ تا ۵ به ترتیب طیفهای IR مربوط به ابریشم طبیعی اولیه، نمونه شماره ۱۱ (به عنوان مناسبترین نمونه بازیافتی) و نمونه های شماره ۷، ۱۳، ۴ را نشان می دهند. با توجه به شکل های ۱ و ۲ می توان اظهار داشت که همه نمونه های انتخابی در محدوده های

1250 cm^{-1} (پیوند N-C)، $1620\text{--}1700\text{ cm}^{-1}$ (پیوندهای C=C، C=O و حلقه بنزن) و $2500\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$ (پیوندهای O-H، N-H) که مربوط به اسید آمینه‌های مختلف تشکیل‌دهنده ابریشم هستند، جذب نشان داده‌اند. طیف مربوط به ابریشم و فیبروین بازیافتی تشابه بسیار زیادی با یکدیگر دارند. بخصوص در ناحیه اثر انگشت (عدد موجی کمتر از 1500 cm^{-1}) تطابق قابل قبولی بین این دو نمونه وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان اظهار داشت که فیبروین بازیافتی ساختاری مشابه ابریشم اولیه و اسیدهای آمینه ابریشم اولیه در اثر عملیات بازیابی تخریب نشده‌اند. شکل‌های ۳، ۴ و ۵ نشان می‌دهند که کاهش میزان کلرید کلسیم یا آب یا افزایش دما تا 65°C تغییر قابل ملاحظه‌ای در مشخصات فیبروین بازیافتی ندارد. قابل ذکر است که پیک مشاهده شده در 2350 cm^{-1} مربوط به هوا می‌باشد.


شکل ۲: طیف مادون قرمز ابریشم بازیافتی، نمونه شماره ۱۱




شکل ۱: طیف مادون قرمز ابریشم صمغ‌گیری شده



شکل ۴: طیف مادون قرمز ابریشم بازیافتی، نمونه شماره ۱۳




شکل ۳: طیف مادون قرمز ابریشم بازیافتی، نمونه شماره ۷



نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حلال متشکل از کلرید کلسیم، اتانل و آب با نسبت مولی ۸:۲:۱، در دمای 55°C به خوبی ابریشم بدون صمغ را حل می‌نماید. افزایش غلظت ابریشم در حلال منجر به بازیافت فیبروین به شکل رشته لیف یا فیلم با استحکام مناسب می‌شود. ماده مناسب جهت انعقاد فیبروین بازیافتی، به‌گونه‌ای که محصول نهایی در آب غیر محلول باشد اتانل بوده که حد بهینه مصرف آن $1/7$ برابر وزن ژل است. بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان ابریشم ضایعاتی را به روش ترریسی، به صورت لیف بازیابی نمود. بررسی‌های طیف‌سنجی مادون قرمز نشان می‌دهد که ابریشم بازیافتی ساختمانی مشابه ابریشم اولیه دارد.

شکل ۵: طیف مادون قرمز ابریشم بازیافتی، نمونه شماره ۴



مراجع

- 1- Ajisawa, A, "Dissolution of silk fibroin with calcium chloride/ ethanol aqueous solution", Omiya Res. Lab. (1997)
- 2- Freddi G, Pessina G, Tsukada M, "Swelling and dissolution of silk fibroin (*Bombyx mori*) in N-methyl morpholine N-oxide", Int J Biol Macromol, VOL 24 (2-3), PP 251-63(1999)
- 3- Jin HJ, Fridrikh SV, Rutledge GC, Kaplan DL, "Electrospinning *Bombyx mori* silk with poly(ethylene oxide)", Biomacromolecules, VOL 3(6), PP 1233-1239 (2002)
- 4- Um IC, Kweon HY, Park YH, Hudson S, "Structural characteristics and properties of the regenerated silk fibroin prepared from formic acid", Int J Biol Macromol, Aug 20;29(2), PP 91-97 (2001)
- 5- Lazaris, A, Arcidiacono, S, Huang, Y, Zhou, J.F, Duguay, F, Chretien, N, Welsh, E.A, Soares, J.W, Karatzas, C.N, "Spider Silk Fibers Spun from Soluble Recombinant Silk Produced in Mammalian Cells", www.sciencemag.org, SCIENCE, VOL 295, PP 472-476 (2002)
- 6- Jelinski, L.W, Blye, A, L, Oskar, Michal, C, LaVerde, G, Seidel, A, Shah, N, Yang, Z, "Orientation, structure, wet-spinning, and molecular basis for supercontraction of spider dragline silk", International Journal of Biological macromolecules, VOL 24, PP 197-201(1999)
- 7- Ha SW, Park YH, Hudson SM, "Dissolution of *Bombyx mori* Silk Fibroin in the Calcium Nitrate Tetrahydrate-Methanol System and Aspects of Wet Spinning of Fibroin Solution", Biomacromolecules, VOL 4(3), PP 488-496 (2003)

8- Yamaura, K, Okumura, Y, Ozaki, A, Matsuzawa, S, "Flow – induced crystallization of bombyx mori L. silk fibroin from regenerated aqueous solution and spinnability of its solution", *Jou. App. Polymer Sci: App. Polymer Symp.* 41, PP 205-220 (1985)

9- Lizuka, E, "Silk thread: mechanism of spinning and its mechanical properties", *Jou. App. Polymer Sci: App. Polymer Symp.* 41, PP 173-185 (1985)

10- Furuhata, K, Okada, A, Chen, Y, Xu, Y, Sakamoto, M, "Dissolution of silk fibroin in Lithium halide/ organic amide solvent system", *J. Seric. Sci. Jpn.*, 63(4), PP 315-322 (1994)

