

بررسی گرادیان هیدرولیکی مجاز بتن پلاستیک

علی اصغر میر قاسمی^۱

علی اصغر حاجی قاسمی^۲

چکیده:

بتن پلاستیک از مخلوط مصالح سنگی (شن و ماسه)، سیمان، بنتونیت، آب و در برخی موارد از پرکننده هایی مثل خاک رس بدست می آید. استفاده از بتن پلاستیک برای ساخت دیواره آب بند در پی سدهای خاکی یکی از روشهای کاهش تراوش آب و کنترل زه آب در پی سدها می باشد که در سه اخیر توسعه یافته است. اسلامپ، مقاومت فشاری، بخصوص گرادیان هیدرولیکی بحرانی بتن پلاستیک از جمله پارامترهایی هستند که در طراحی و ساخت دیواره آب بند باید در نظر داشت که در این تحقیق بررسیهایی در این زمینه بعمل آمده است. نتایج بدست آمده از آزمایش‌های انجام گرفته بر روی نمونه های بتن پلاستیک ارتباط مستقیم بین مقاومت فشاری و گرادیان هیدرولیکی بحرانی بتن پلاستیک را نشان میدهد.

كلمات کلیدی :

بتن پلاستیک – گرادیان هیدرولیکی بحرانی

^۱ استادیار گروه مهندسی عمران aamir@shafagh.ut.ac.ir

^۲ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران

مقدمه

فرار آب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از طریق بی سد در صورتیکه کنترل مناسب وجود نداشته باشد می تواند باعث بروز مشکلات جدی برای سد شود. بیشترین مشکل ناشی از افزایش گرادیان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک در پاشته سد و در نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک می شود. برای کنترل تراوش از پی سد روشهایی برای کاهش تراوش آب به کار می برنند. یکی از روشهای کاهش تراوش از پی حفر ترانشه در پی سد و پر کردن آن با مصالح بتن پلاستیک می باشد. (Icold, 1985)

بتن پلاستیک مصالحی است با مقاومت پایین (کمتر از بتن معمولی) و دارای شکل پذیری بیشتر از بتن معمولی می باشد. معمولاً در بتن پلاستیک از نسبتهای سیمان به آب پایین استفاده می شود. بتن پلاستیک علاوه بر تغییر شکل پذیری بالا و نفوذ پذیری کم از مقاومت برخی متناسب با فشار اعمالی برخوردار می باشد.


آفای جفری (Jefferis, 1981) گزارشی از نمونه بتن پلاستیک سیمانی - بتونیتی منتشر نمود که تحت گرادیان هیدرولیکی ۲۰۰ به مدت چهل روز قرار گرفته و هیچگونه آثار ناشی از شستگی مصالح و تخرب در آن مشاهده نگردید. بررسی و تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی در بتن پلاستیک و بخصوص هنگامیکه شرایط نشست متوجه آب در بدنه بتن پلاستیک فراهم باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این تحقیق جهت مدلسازی ترکهایی که ممکن است عملاً در بدنه بتن پلاستیک به دلایل گوناگون (حاجی قاسمی، ۱۳۷۶) ایجاد شود، شکافی به قطر ۱ میلی متر در وسط نمونه بتن پلاستیک در هنگام قالب گیری و ساخت نمونه ها با قرار دادن میله باریک و صاف به قطر ۱ میلی متر ایجاد می نمایم. نمونه های بتن پلاستیک که به این شکل ساخته می شوند پس از نگهداری در شرایط مرطوب، در زمانهای مقرر (۷ و ۲۸ روزه) تحت آزمایش گرادیان هیدرولیکی بحرانی که در قسمت بعد توضیح داده شده است قرار می گیرند.

نحوه آزمایش تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی

دستگاهی که جهت انجام آزمایش مورد نظر استفاده می شود، دستگاه فیلتر مانع فرسایش^۱ می باشد که بصورت شماتیک در شکل (۱) نشان داده شده است.


همانطور که در شکل (۱) نمایان است ابتدا در قسمت پائینی استوانه دستگاه مقداری شن ریخته و آنرا می کوییم تا سطحی صاف حاصل شود. نمونه بتن پلاستیک را بر روی این سطح صاف قرار میدهیم و فضای باقیمانده دور نمونه را جهت جلوگیری از فرار آب از اطراف نمونه با قیر پر می نماییم. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از نفوذ قیر به داخل لایه شنی (لایه شنی قرار گرفته در زیر نمونه)، قبل از ریختن قیر پیرامون نمونه، مقداری مصالح ریزدانه مانند پودرسنگ یا خاک رسی با ضخامت ۱ سانتی متر را در محل مذکور پهن و سطح بالای آن را صاف می نماییم تا قیر بطور یکنواخت اطراف نمونه را فرابگیرد. فضای باقیمانده بالای نمونه را با شن پر می نماییم. نمونه را از بالا تحت جریان آب با فشارهای مختلف قرارداده و میزان آب خروجی را از پایین دستگاه اندازه گیری می نماییم.

لازم به ذکر است که نمونه هایی را که جهت این آزمایش برگزیدیم، نمونه هایی استوانه ای به قطر ۵/۵ و ارتفاع ۳ سانتی متر بودند که این ابعاد با توجه به حداقل اندازه مصالح سنگی یعنی ۱۰ میلی متر و همچنین رعایت تناسب بین ابعاد نمونه انتخاب شدند. فشارهای آب که بر نمونه اعمال می شوند به ترتیب ۰/۰۵، ۰/۱۵، ۰/۲۵، ۰/۳، ۰/۴ و ۰/۵ و گاهی ۶ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد که هر کدام به مدت نیم ساعت بر نمونه های بتن پلاستیک اعمال می شود.



شکل (۱) دستگاه آزمایش جهت تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی بتن پلاستیک (شماییک)

برای بدست آوردن گرادیان هیدرولیکی بحرانی نمونه های بتن پلاستیک منحنی میزان آب خروجی بر حسب گرادیان هیدرولیکی را برای نمونه ها ترسیم می نمائیم. که این منحنی در شکل (۲) برای طرح اختلاط (I) نشان داده شده است. بر اثر جریان آب در شکاف ایجاد شده در وسط نمونه های بتن پلاستیک، ذرات و مصالح جداره شکاف شسته شده و به همراه جریان آب حرکت کرده و به دنبال آن شستنگی بیشتر جداره را باعث می شود و در نتیجه میزان آب خروجی افزایش می یابد. گرادیان هیدرولیکی که به یکباره باعث افزایش قابل توجهی در میزان آب خروجی می شود، گرادیان هیدرولیکی بحرانی می باشد.



شکل (۲) منحنی میزان آب خروجی بر حسب گرادیان هیدرولیکی برای طرح اختلاط (I)

مشخصات طرحهای اختلاط

در ساخت نمونه های بتن پلاستیک از ۶ طرح اختلاط استفاده شده که مشخصات این طرحهای اختلاط در جدول (۱) آورده

شده است.

آب به سیمان (W/C)	מלחال دانه ای (kg/m ³)	سیمان (kg/m ³)	بنتونیت (kg/m ³)	آب (lit/m ³)	مصالح طرح اختلاط
۴/۲	۱۰۰۰	۱۰۰	۳۰	۴۲۰	I
۲/۸	۱۰۰۰	۱۰۰	۳۰	۴۲۰	II
۲/۸	۱۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۴۲۰	III
۲/۱	۱۰۰۰	۲۰۰	۳۰	۴۲۰	IV
۲/۱	۱۰۰۰	۲۰۰	۴۰	۴۲۰	V
۲/۱	۱۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۴۲۰	VI

جدول (۱) درصد مصالح مصرفی در ۶ طرح اختلاط بتن پلاستیک

حداکثر اندازی مصالح سنگی مصرفی ۱۰ میلی متر می باشد. میزان مصالح دانه ای مصرفی در تمامی طرحهای اختلاط ثابت و برابر ۱۵۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب بتن پلاستیک می باشد.

سیمان مصرفی در ساخت نمونه های بتن پلاستیک از نوع ضد سولفات تیپ II و آب مصرفی نیز آب شرب تهران می باشد

(حاجی قاسمی، ۱۳۷۶)

نتایج آزمایشها

همانطور که از جدول (۲) نمایان می باشد در میزان ثابت سیمان در هر طرح اختلاط با افزایش درصد بنتونیت، اسلامپ بتن پلاستیک افزایش می یابد. همینطور در میزان ثابت سیمان هنگامیکه بنتونیت طرح اختلاط بتن پلاستیک را افزایش میدهیم، مقاومت فشاری نمونه های بتن پلاستیک کاهش می یابد و وقتیکه میزان بنتونیت طرح اختلاط ثابت می ماند و میزان سیمان را افزایش میدهیم، مقاومت نمونه های بتن پلاستیک افزایش می یابد.

طرح اختلاط	اسلامپ (cm)	مقاآمت فشاری ۷ روزه (kg/cm ²)	مقاآمت فشاری ۲۸ روزه (kg/cm ²)	وزن مخصوص (Ton/m ³)	
VI	V	IV	III	II	I
۲۳	۲۰	۱۷	۲۲	۲۱	۱۹
۳/۷	۴/۲	۹	۲/۴	۴/۵	۱/۴
۷/۴	۷/۷	۱۶/۵	۵/۳	۸/۳	۲/۶
۲/۱۵	۲/۱۳	۲/۱	۲/۰۸	۲/۰۶	۲/۰۲

جدول (۲) اسلامپ، مقاومت فشاری (۷ و ۲۸ روزه)، وزن مخصوص نمونه های بتن پلاستیک

نتایج آزمایشها روشن می نماید که بنتونیت در بتن پلاستیک عامل شکل پذیری می باشد و مقاومت نمونه های بتن پلاستیک را پایین می آورد و بر عکس سیمان عامل مقاومت نمونه های بتن پلاستیک می باشد و مقاومت فشاری نمونه های بتن پلاستیک را افزایش و شکل پذیری را کاهش میدهد.

جدول (۲) سیر صعودی وزن مخصوص بتن پلاستیک را نشان میدهد که دلیل این موضوع افزایش ریزدانه هایی مانند سیمان و بنتونیت در طرح اختلاط می باشد و با توجه به ثابت بودن میزان مصالح سنگی و آب در طرح اختلاط بدیهی است که افزایش سیمان و بنتونیت در طرحوهای اختلاط باعث افزایش وزن مخصوص بتن پلاستیک می شود.

گرادیان هیدرولیکی بحرانی


نتایج آزمایش تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی در جدول (۳) آورده شده است

گرادیان هیدرولیکی بحرانی ۲۸ روزه	گرادیان هیدرولیکی بحرانی ۷ روزه	طرح اختلاط
۸۵۰	۵۰۰	I
*	۸۵۰	II
*	۶۵۰	III
*	۱۰۰۰	IV
*	۸۵۰	V
*	۶۵۰	VI

* گرادیان هیدرولیکی بحرانی بالاتر از ۲۰۰۰ می باشد.

جدول (۳) نتایج تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی بر روی نمونه های ۷ و ۲۸ روزه بتن پلاستیک

با توجه به جدول اینگونه استبطا می شود که گرادیان هیدرولیکی بحرانی نمونه های ۲۸ روزه در مقایسه با نمونه های ۷ روزه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین نتیجه میگیریم در میزان ثابت سیمان با افزایش میزان بنتونیت، گرادیان هیدرولیکی بحرانی کاهش می یابد و بر عکس در میزان ثابت بنتونیت با افزایش میزان سیمان، گرادیان هیدرولیکی بحرانی افزایش می یابد.



شکل (۳) رابطه گرادیان هیدرولیکی بحرانی و مقاومت فشاری بتن پلاستیک

شکل (۳) ارتباط گرادیان هیدرولیکی بحرانی نمونه های بتن پلاستیک و مقاومت فشاری آنها را نشان میدهد. با افزایش مقاومت فشاری بتن پلاستیک گرادیان هیدرولیکی بحرانی افزایش می یابد.

نتیجه گیری

با توجه به آزمایش‌های انجام گرفته ببروی نمونه‌های بتن پلاستیک در این تحقیقات، روشن می‌شود که هر چه درصد بتونیت طرح اختلاط (که شامل شکل پذیری بتن پلاستیک می‌باشد) بیشتر شود، اسلام‌پ بتن پلاستیک افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش سیمان در طرح اختلاط، مقاومت فشاری و گرادیان هیدرولیکی بحرانی بتن پلاستیک افزایش می‌یابد. در صورتیکه با افزایش بتونیت در طرح اختلاط مقاومت فشاری و گرادیان هیدرولیکی بحرانی بتن پلاستیک کاهش می‌یابد.

با توجه به ارتفاع آب پشت سد و همچنین ضخامت دیوار آب بند بتن پلاستیک حداقل گرادیان هیدرولیکی ایجاد شده در حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ می‌باشد. با توجه به گرادیان هیدرولیکی بحرانی مندرج در جدول (۳) برای ۶ طرح اختلاط ارائه شده در این تحقیقات نتیجه می‌گیریم دیواره‌های آب بند بتن پلاستیک مصالح مناسب و قابل اطمینان جهت آب بندی بستر سدها می‌باشند. همچنین دیواره‌های آب بند بتن پلاستیک که با توجه به درصد اختلاط ارائه شده در این تحقیقات ساخته شوند، در صورت اجرای صحیح از ضرب اطمینان بالا و خوبی در برابر آب شستگی برخوردار خواهند بود.

تشکر و قدوردانی

در اینجا لازم است از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران جهت تامین اعطار لازم برای انجام این تحقیق و همچنین از آقای دکتر اورنگ فرزانه جهت ارائه راهنماییها و در اختیار گذاشتن امکانات آزمایش با دستگاه فیلتر مانع فرسایش قدردانی و سپاسگذاری نمائیم.

مراجع

- 1-I Cold (1985), "Filling materials for watertight cut-off walls Bulletin51.
- 2-Jefferis, S.A. (1981). "Bentonite – cement slurries for hydraulic cutoffs. "proc., 10th ICSMFE, A.A. Balkema, Rotterdam, the Netherlands,PP. 435-440

۳-علی اصغر حاجی قاسمی (۱۳۷۶) "بررسی گرادیان هیدرولیک مجاز بتن پلاستیک" پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی - دانشگاه تهران