

تهیه پودر کامپوزیتی $ZrO_2/nano TiO_2$ به روش سل - ژل

ابراهیم محمدی^۱، حسین عبدی زاده^۲، علیمحمد هادیان^۳، و حمیدرضا بهاروندی^۴

^{۳،۲،۱} دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران

^۴ دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده- اثر غلظت TTIP، مقدار آب مقطر و دمای کلسینه کردن بر روی مورفولوژی و اندازه توزیع ذرات پودرهای $ZrO_2/nanoTiO_2$ بررسی گردید. مخلوط $ZrO_2/nano TiO_2$ به روش سل - ژل تهیه می گردد. غلظت مولی TTIP از ۰/۰۰۲ تا ۰/۱ می باشد. سبت H_2O به TTIP از ۸ تا ۲ و زمان هم زدن یا پیر سازی بین ۱۰h-۲ متغیر است. پودرهای $ZrO_2/nanoTiO_2$ آماده شده بوسیله SEM و XRD مورد مطالعه قرار می گیرند. پودرها در محدوده دمایی $250^\circ C$ تا $780^\circ C$ به مدت ۱/۵h کلسینه شدند. نتایج نشان می دهند که دمای کلسینه کردن تا اثر آشکاری بر روی اندازه ذرات و تغییرات فازی در پودرهای ZT تولید شده دارد.

کلید واژه- روش سل - ژل، کلسینه کردن، مورفولوژی، $ZrO_2/nano TiO_2$ ، TTIP

۱- مقدمه


بیولوژیست، فیزیک و شیمی قرار گرفته است. لایه های TiO_2 پوشش داده شده بر روی زیر لایه های فلزی به طور فوق العاده ای با محیطهای بیولوژیکی سازگار می باشد [۶]. پوشش تیتانیا تولید شده بوسیله فرایند سل - ژل اخیراً پتانسیلهای بیولوژیکی امید بخشی از خود نشان داده است. تیتانیا توانایی تشکیل باندهای شیمیایی با استخوانهای زنده را دارد [۷]. علیرغم خواص مکانیکی ضعیف تیتانیا، پایداری آن در محیط بدن برای تهیه implant بسیار مورد توجه است. تیتانیا خالص در معرض تحول فازی آناتاس به روتیل قرار می گیرد. مقدار کمی زیرکونیا تبدیل فازی آناتاس به روتیل را به تاخیر می اندازد. زیرکونیا در این حالت به صورت محلول جامد با میزبان تیتانیا قرار می گیرد [۸]. با وجود زیرکونیا فاز آناتاس حتی بعد از آنیل در دمای $1000^\circ C$ به مدت یک ساعت همچنان پایدار خواهد ماند [۹]. به هر حال اضافه کردن زیرکونیا به تیتانیا باعث تشکیل $ZrTiO_4$ می گردد که وابسته به هموژنیتی مخلوط و دمای زینترینگ می باشد. مخلوط پودر TiO_2/ZrO_2 با نسبت مولی ۱ به ۱ در دماهای پایین آمورف است، در حالی که همین مخلوط در دمایی حدود $700^\circ C$ به کریستالهای $ZrTiO_4$ تبدیل می شود [۱۰ و ۱۱]. مخلوطهای مرسوم

ZrO_2 دارای سه حالت آلوتروپی است: مونوکلینیک، تتراگونال و کوبیک. تغییرات حجمی زیاد در استحاله تتراگونال به مونوکلینیک باعث شده است که ذرات زیرکونیای خالص برای ترکیبات مهندسی کاربردی نداشته باشند. زیرکونیا را می توان با مقادیر مختلفی از ایتیریم و سریم در مقابل تغییر فاز در اثر دما پایدار کرد. زیرکونیای پایدار شده با ایتیریم در دمای اتاق دو خصوصیت سختی و تافنس را به طور همزمان دارا می باشد [۱]. این ماده همچنین دارای مقاومت به خوردگی بالایی در محیطهای بیولوژیکی می باشد. ولی علیرغم این ویژگی، تحقیقات فیزیکی شیمیایی نشان از عدم توانایی آن در ایجاد باندهای شیمیایی با بافتهای زنده می دهد. به همین دلیل فقط به عنوان مواد استخوان استفاده می شود [۱ و ۲]. Titania (TiO_2) یک ماده سرامیکی است که در صنعت برای تهیه رنگ سفید و کاتالیزها کاربرد دارد [۳ و ۴]. ذرات ریز TiO_2 با توزیع یکنواخت برای تولید سرامیکهای پیشرفته با ضریب اطمینان بالا بسیار مطلوب می باشند [۵]. در سالهای اخیر ذرات ریز TiO_2 به طور وسیع مورد توجه محققان


آن پودرها در داخل خشک کن قرار داده می شوند تا در دمای °C ۶۰ به طور کامل خشک شوند. پودرها به منظور حذف رطوبت جذب شده، الکل و بدست آوردن ذرات و یا پوشش TiO_2 در حالیکه درون بوته های آلومینایی ریخته شده اند در اتمسفر محیط در محدوده دمایی °C ۷۸۰-۲۵۰ به مدت ۱/۵ h حرارت داده می شوند. سپس اثر دمای کلسینه کردن، غلظت TTIP، مقدار آب مقطر و زمان هم زدن توسط XRD و SEM مورد مطالعه قرار می گیرد.

۳- بحث

نانو ذرات TiO_2 را می توان بوسیله هیدرولیز و عملیات حرارتی از ماده پیشرو TTIP تولید کرد. واکنشهایی که رخ می دهند عبارتند از :



برای تولید nano- TiO_2 پوشش داده شده بر روی پودر ZrO_2 شرایط موثر بر هیدرولیز TiO_2 مورد مطالعه قرار می گیرد. در یک محلولی که دارای غلظتی از ماده پیشرو می باشد، هیدرولیز زمانی اتفاق می افتد که مقدار $Ti(OH)_4$ رفته رفته با زمان افزایش پیدا کند. وقتی که محلول به کمینه غلظت برای جوانه زنی رسید، جوانه زنی رخ می دهد. این پدیده باعث کاهش غلظت محلول می شود. اگر غلظت محلول به کمتر از مقدار خود برای جوانه زنی برسد، رشد اتفاق می افتد [۱۲]. شکل ۱ و ۲ به ترتیب مورفولوژی پودرخام ZrO_2 و ذرات ریز کروی $Ti(OH)_4$ پراکنده شده روی ذرات ZrO_2 را نشان می دهند.



شکل ۱: پودر خام ZrO_2 قبل پوشش

زیرکونیا و تیتانیا بعد از کلسینه شدن در محدوده دمایی °C ۱۶۰۰-۱۲۰۰ به $ZrTiO_4$ تبدیل می شوند [۱۲]. مزایا و محدودیتهای تیتانیا و زیرکونیا راهنمای خوبی برای تحقیق در مورد کامپوزیتهای $ZrO_2/nanoTiO_2$ به منظور نائل آمدن به ساخت مواد بیولوژیکی با استحکام مکانیکی بالا می باشد. به هرحال زینتر کردن زیرکونیای پایدار شده با ایتیریم نیاز به دمای بالایی دارد. از طرفی، اگر فاز آناتاس باقی بماند ترکیبات زیرکونیا به طور کامل زینتر نمی شوند، که نتیجه آن حذف دو مزیت استحکام و تافنس فاز زیرکونیاست. موادی که در ایمپلنتها استفاده می شوند نیاز به یک هسته مستحکم و یک لایه bioactive دارد. هسته های ساخته شده با $Y-ZrO_2/ZrTiO_4$ نیاز به دمای بالای زینترینگ دارند، در حالیکه لایه و هسته ساخته شده از $ZrO_2/nanoTiO_2$ نیاز به دمای زینترینگ بالا ندارد. هدف از این تحقیق تهیه مواد هسته، با تاکید بر روی ریزساختار و بررسی تاثیر دماهای مختلف زینترینگ بر روی کامپوزیتهای $ZrO_2/nanoTiO_2$ میباشد.

۲- روش آزمایش


۲-۱- مواد خام

پودر $ZrO_2-3\%Yttria$ ساخت شرکت Tosoh ژاپن که اندازه میانگین ذرات آن $1 \mu m$ و سطح ویژه آن (BET) برابر m^2/g ۱۶ است و همچنین ماده پیشرو برای فرایند سل - ژل تیتانیم، تترا ایزو پروپوکساید ۹۷٪ (TTIP) ساخت شرکت Alfa Aesar آلمان به عنوان مواد خام انتخاب شده است. ماده پیشرو بوسیله اتانول رقیق می شود.

۲-۲- تهیه کردن پودر $ZrO_2/nano TiO_2$


برای پوشش دادن دی اکسید تیتانیم، پودر زیرکونیا در اتانول پخش می گردد و با هم زن مغناطیسی کاملاً به هم زده می شود. TTIP و آب مقطر متعاقباً به سوسپانسیونی که در حال هم خوردن است اضافه می شود. این فرایند در دمای اتاق و در $Ph=7$ انجام می گیرد. آب مقطری که برای هیدرولیز استفاده می شود، برای جلوگیری از هیدرولیز سریع TTIP بوسیله اتانول رقیق می گردد. برای انجام فرایند سل - ژل سه محلول با غلظتهای مختلف TTIP ۰/۰۲، ۰/۰۶۴ و ۰/۱ مول آماده می شوند. مقدار آب مقطر مورد استفاده ۲ تا ۸ برابر TTIP می باشد. محلولها در دمای اتاق تحت سرعت ثابت برای ۲-۸h هم زده می شوند. بعد از

ذرات کروی $Ti(OH)_4$ مشاهده نمی شود. شکل ۴ مورفولوژی پودر ZrO_2 همراه با محلول ۰/۰۳۲ مولار TTIP که برای ۲h پیر شده است را نشان می دهد. تفاوت کمی بین پودر خام (شکل ۱) و پودر پوشش داده شده مشاهده می شود.




شکل ۴: مورفولوژی پودر ZrO_2 همراه با محلول ۰/۰۳۲ مولار TTIP که برای ۲h پیر شده است.

همانطور که در شکل ۵ مشاهده می گردد وقتی که زمان پیر سازی طولانی تر و مقدار آب بیشتر شود، ذرات ZrO_2 پوشش داده شده همراه با آگلومره های $Ti(OH)_4$ مشاهده می شود.




شکل ۵: لایه پوشش همراه با تعدادی ذرات آگلومره مستقل. سطح پودر ZrO_2 با غلظت TTIP برابر شکل ۲، اما با آب و زمان هم زدن بیشتر

حال اگر غلظت TTIP و مقدار آب بهینه گردد، پودرهای پوشش داده شده بدون ذرات کروی از محلول ۰/۰۳۲ مولار TTIP و ۰/۲۵۶ مولار آب با حداکثر ۸h زمان پیر سازی بدست می آید (شکل ۶). شکل ۷، ترکهای تولید شده در




شکل ۲: پودر ZrO_2 همراه با نانو ذرات کروی $Ti(OH)_4$ غلظت ۰/۰۱ مولار است.

نانو ذرات $Ti(OH)_4$ در محدوده غلظتی ۰/۰۵ - ۰/۰۱ مولار TTIP بوجود می آیند. از آنجا که جوانه زنی هتروژن از لحاظ انرژی مطلوب تر است، معمولاً این فرایند در یک غلظت کمتر از جوانه زنی هموزن آغاز می شود. سطح پودر ZrO_2 که در محلول پخش شده است، ممکن است به عنوان مکانهای جوانه زنی عمل کند: همچنان که در شکل ۳ نشان داده شده است.




شکل ۳: تشکیل نانو ذرات $Ti(OH)_4$ بر روی سطح ZrO_2

وقتی که غلظت بالاتر از مقدار کمینه برای جوانه زنی هموزن باشد، فاز $Ti(OH)_4$ جدا از سطح پودر ZrO_2 جوانه می زند که نتیجه آن مخلوطی از ZrO_2 و $Ti(OH)_4$ می باشد. نتایج نشان می دهند که رنج ۰/۰۱ تا ۰/۰۱ مولار TTIP محدوده جوانه زنی هموزن می باشد. وقتی پودرها در $370^\circ C$ عملیات حرارتی شدند، XRD به روشنی پیکهای TiO_2 را نشان می دهد. وقتی غلظت TTIP کمتر از ۰/۰۱ مولار و زمان پیر سازی نسبتاً کوتاه باشد (۱-۲ h)، تشکیل




شکل ۷: ترکهای ایجاد شده در لایه در طول عملیات حرارتی

شکل ۸: دیاگرام XRD مربوط به پودری غلظت TTIP و H_2O به ترتیب ۰/۳۲ و ۰/۲۵۶ مولار باشد و زمان پیر سازی ۸h باشد.

هرچه پیکهای حاصل پهن تر باشند فازها ریز تر خواهند بود. با افزایش دما پدیده درشت شدن ذرات اتفاق می افتد. در این پدیده ذرات با انرژی کمتر، ذراتی که دارای انرژی بیشتر هستند را از بین می برند و خود رشد می کنند. کاهش انرژی به دلیل کاهش فصل مشترک و سطح کلی ذرات اتفاق می افتد. شکل ۹، یک ذره ZrO_2 پوشش داده شده با $nano-TiO_2$ بعد از کلسینه شدن در دمای $780^\circ C$ به مدت $1/\Delta h$ نشان می دهد. ترکهای سطحی در اثر خروج مواد فرار در طول خشک کردن و عملیات حرارتی بوجود آمده اند.

طول خشک کردن پودر ZrO_2 را نشان می دهد. فاز TiO_2 به صورت آگلومره هایی از ذرات ریز بر روی سطح ZrO_2 دیده می شود. به هر حال فاز TiO_2 بعد از عملیات حرارتی قابل تشخیص است. مورفولوژی و اندازه پودر ZrO_2 نقش مهمی در تعیین روش جوانه زایی ایفا می کند. به علاوه فرایند پوشش دهی نه فقط توسط غلظت ماده پیشرو و مقدار آب بلکه بوسیله نوع حلال، زمان پیر سازی، دما و Ph محلول نیز کنترل و بهینه می شود. جوانه زنی هتروژن در غلظتی کمتر از جوانه زنی هموزن اتفاق می افتد. سطح پودر ZrO_2 پخش شده در محلول به عنوان مکانهای جوانه زنی فاز TiO_2 عمل می کند که نتیجه آن یک لایه پوششی می باشد. به منظور دست یافتن به یک پوشش موثر، غلظت محلول باید بین کمینه مقدار جوانه زنی هتروژن و جوانه زنی هموزن باشد. محلول ۰/۳۲ مولار TTIP مطابق با این محدوده است.


شکل ۹: پودر ZrO_2 همراه با لایه TiO_2 بعد از عملیات حرارتی $(1/\Delta h 370^\circ C)$

۳-۱- بررسی اثر دمای کلسینه کردن بر

مورفولوژی به وسیله XRD و SEM

الگوهای XRD شکل ۸ (a,b) نشان می دهند که با افزایش دمای کلسینه کردن، پیکهای TiO_2 تیزتر می گردند. بر طبق معادله مشهور شرر: $D = k\lambda/h_{1/2}\cos\theta$ میانگین اندازه کریستالها، k : ثابت شرر، λ : طول موج تابش، $h_{1/2}$: عرض نصف پیک ماکزیمم و θ : زاویه پیک ماکزیمم.

- [6] V. Faust, F. Heidenau, J. Schmidgal, F. Stenzel, G. Lipps, and G. Ziegler, "Biofunctional biocompatible titania coatings for implants", *Key Eng. Mater.* 206-213 (3), 1547-1550 (2001).
- [7] V. Faust, F. Heidenau, J. Schmidgal, F. Stenzel, G. Lipps, and G. Ziegler, "Biofunctional biocompatible titania coatings for implants", *Key Eng. Mater.* 206-213 (3), 1547-1550 (2001).
- [8] B. Fartash, H. Liao, J. Li, N. Fouda, and L. Hermansson, "Long-term evaluation of titania-based ceramics compared with commercially pure titanium in vivo", *J. Mater. Sci.: Mater. Med.* 6 (8), 451-454 (1995).
- [9] J. Yang and J. M. F. Ferreira, "On the titania phase transition by zirconia additive in a sol-gel derived powder", *Mater. Res. Bull.* 33 (3), 389-394 (1998).
- [10] A. K. Dalai, R. Sethuraman, R. O. Idem, S. P. R. Katikaneni, R. V. Malyala, and N. N. Bakhshi, *J. Am. Chem. Soc. Petro. Chem. Div.* 44, 79 (1999).
- [11] G. Colon, M.A. Aviles, J. A. Navio, and P. J. Sanchez-Soto, "Thermal behavior of a TiO₂-ZrO₂ micro composite prepared by chemical coating", *J. Therm. Anal. Calorim.* 67, 229-238 (2002).
- [12] M. Daturi, A. Cremona, F. Milella, G. Busca, and E. Vogna, "Characterization of zirconia-titania powders prepared by coprecipitation", *J. Eur. Ceram. Soc.* 18 (8), 1079-1087 (1998).



شکل ۹: ذرات ZrO₂ پوشش داده شده با nano-TiO₂ مشابه شرایط شکل ۶، ولی بعد از کلسینه شدن در دمای ۷۸۰°C به مدت ۱/۵h.

۴- نتیجه گیری

- ۱- برای پودرها با غلظت بالای TTIP که در دمای ۷۸۰°C، تصاویر SEM تعداد زیادی ترک رودخانه ای را نشان می دهد، که دلیل اصلی آن حذف آب می باشد.
- ۲- نتایج اولیه این تحقیق نشان می دهد که اگر غلظت TTIP و H₂O به ترتیب ۰/۳۲ و ۰/۲۵۶ مولار باشد و زمان پیر سازی ۸h باشد، بهترین پوشش به صورت یک فیلم نازک نانو متری بر روی ذرات ZrO₂ بدست می آید.
- ۳- با افزایش زمان پیر سازی و مقدار آب شرایط برای تشکیل نانو ذرات TiO₂ بهینه تر می شود.

مراجع

- [1] L. Fu, K. A. Khor, and J. P. Lim, "Effects of yttria-stabilized zirconia on plasma-sprayed hydroxyapatite/yttria-stabilized zirconia composite coatings", *J. Am. Ceram. Soc.* 85 (4), 800-806 (2002).
- [2] V. J. P. Lima, K. A. Khor, L. Fu, and P. Cheang, "Hydroxyapatite-zirconia composite coatings via the plasma spraying process", *J. Mater. Process. Technol.* 89&90, 491-496(1999).
- [3] S. Riyas, V. A. Yasir, and P. N. M. Das, "Crystal structure transformation of TiO₂ in presence of Fe₂O₃ and NiO in air atmosphere", *Bull. Mater. Sci.* 25 (4), 267-273(2002).
- [4] R. B. Zhang and L. Gao, "Effect of peptization on phase transformation of TiO₂ nanoparticles", *Mater. Res. Bull.* 36, 1957-1965 (2000).
- [5] H. K. Park, D. K. Kim, and C. H. Kim, "Effect of solvent on titania particle formation and morphology in thermal hydrolysis of TiCl₄", *J. Am. Ceram. Soc.* 80 (3), 743-749 (1997).

Preparation of $\text{ZrO}_2/\text{nano-TiO}_2$ composite powder by sol-gel method

E.Mohammadi 1, ,H.Abdizadeh 2,A.M.Hadian 3 and H.R.Baharvandi 4

1,2,3,4 School of Metallurgy and Engineering-University of Tehran,The Authors Affiliations

5 Malek Ashtar University of technology,Tehran

Abstract-The effects of concentration of TTIP, amount of distilled water, and calcination temperature on morphology and particle size distribution of $\text{ZrO}_2/\text{nano-TiO}_2$ catalysts were investigated. Mixed $\text{ZrO}_2/\text{nano-TiO}_2$ powders were prepared by a modified sol-gel method by varying the mole fraction of TTIP from 0.002 to 0.1, $\text{H}_2\text{O}/\text{TTIP}$ fraction from 2 to 8, and various stirring time (2- 10 h). The prepared $\text{ZrO}_2/\text{nano-TiO}_2$ powders have been characterized by scanning electron microscopy (SEM), and X-ray diffraction (XRD). Each oxide was calcined at the temperature between 250 -780 °C. The results showed that the calcinations temperature has a pronounced effect on the phase formation and particle size of the calcined zirconium titanate (ZT) powders In this paper we try to describe our experimental or theoretical results..

Keywords:Sol-gel, calcinations, morphology, $\text{ZrO}_2/\text{nano-TiO}_2$,TTIP

PACSNo: